



DRAP D'EXAMEN 100% CELL. MT 42 H 50 1X9

Lenzuol. Carta

C62810



Détails Techniques

Matière Première	CELLULOSE 100%	Absorption par immers.%(+/- 10)	485	Nr Formats	121
Nr. Plis	2	Absorption Klemm mm/10(+/-5)	90	Laize Bobine (mt)	42,35
Grammage à Pli (gr/mq)	16,5	Res.Tract.Longit. Sèche N/m(+/-50)	405	Diamètre Bobine	13,10
Couleur	BLANC	Res.Tract.Transv. Sèche N/m(+/-50)	235	Mandrin	STANDARD
Point de blancheur	85	Res.Tract.Longit. Humide N/m(+/-50)	141	Diamètre Mandrin (mm)	39
Méthode de blanchiment	ECF	Res.Tract.Transv. Humide N/m(+/-50)	62	Bobines à Paquet	1
Traitement WS	OUI	Laize Format (cm)	50,00	Paquets à Carton	9
Gaufrage	SATIN	Longuer Format (cm)	35,00	EAN Paquet	8022650015120
Adhésion Plis	PUNTA PUNTA SYSTEM	Perforation	OUI	EAN Carton	18022650015127



Détails Logistiques

Dimensions Paquet (cm HxLxD)	--	Materiél d'Emballage	POLYTHENE	Cartons à Palette	30
Dimensions Carton (cm HxLxD)	50,70x40,10x40,10	Materiél du Carton	CARTON	Cartons à Couche	6
Dimensions Palette (cm HxLxD)	268,50x120,30x80,20	Certification Palette	EUR	Couche à Palette	5
Volume Carton (m3)	0,0815	Construction Palette	--	Demipalette	NO



Les données techniques ci-dessus sont issues d'études effectuées sur des articles standard et sont seulement fournies à titre d'informations. Sur demande spécifique nous pouvons vous fournir informations supplémentaires. Les mesures ont été effectuées en respectant les tolérances en vigueur.