



SAVE-DRAP D'EXAMEN MT 48 H 50 1X9

Lenzuol. Carta

C6464S-FR



Détails Techniques

Matière Première	CEL-75	Absorption par immers.%(+/- 10)	400	Nr Formats	140
Nr. Plis	2	Absorption Klemm mm/10(+/-5)	80	Laize Bobine (mt)	48,00
Grammage à Pli (gr/mq)	16,5	Res.Tract.Longit. Sèche N/m(+/-50)	405	Diamètre Bobine	13,10
Couleur	BLANC	Res.Tract.Transv. Sèche N/m(+/-50)	209	Mandrin	STANDARD
Point de blancheur	75	Res.Tract.Longit. Humide N/m(+/-50)	140	Diamètre Mandrin (mm)	39
Méthode de blanchiment	--	Res.Tract.Transv. Humide N/m(+/-50)	73	Bobines à Paquet	1
Traitement WS	OUI	Laize Format (cm)	50,00	Paquets à Carton	9
Gaufrage	MICROGAUFRE'	Longuer Format (cm)	34,00	EAN Paquet	8022650017681
Adhésion Plis	PUNTA PUNTA SYSTEM	Perforation	OUI	EAN Carton	18022650017688



Détails Logistiques

Dimensions Paquet (cm HxLxD)	--	Materiél d'Emballage	POLYTHENE	Cartons à Palette	24
Dimensions Carton (cm HxLxD)	50,70x40,10x40,10	Materiél du Carton	CARTON	Cartons à Couche	6
Dimensions Palette (cm HxLxD)	217,80x120,00x80,00	Certification Palette	EPAL	Couche à Palette	4
Volume Carton (m3)	0,0815	Construction Palette	--	Demipalette	NO



Les données techniques ci-dessus sont issues d'études effectuées sur des articles standard et sont seulement fournies à titre d'informations. Sur demande spécifique nous pouvons vous fournir informations supplémentaires. Les mesures ont été effectuées en respectant les tolérances en vigueur.