



MEDILUX FIVE-DRAP D'EXAMEN H 50 1X9

Drap d'examen

C62655-FR



Détails Techniques

Matière Première	CELLULOSE 100%	Absorption par immers.%(+/- 10)	495	Nb. Formats	138
Nb. Plis	2	Absorption Klemm mm/10(+/-5)	80	Longueur Rouleau (m)	52,00
Grammage par Pli (g/m ²)	17,0	Res.Tract.Longit. Sèche N/m(+/-50)	525	Diamètre Rouleau (cm)	13,10
Couleur	BLANC	Res.Tract.Transv. Sèche N/m(+/-50)	250	Mandrin	STANDARD
Point de blancheur	85	Res.Tract.Longit. Humide N/m(+/-50)	120	Diamètre Mandrin (mm)	39
Méthode de blanchiment	ECF	Res.Tract.Transv. Humide N/m(+/-50)	55	Pcs par Paquet	1
Traitement WS	OUI	Largeur Format (cm)	50,00	Paquets par Coli ^s	9
Gaufrage	SATIN	Longueur Format (cm)	38,00	EAN Paquet	8022650626555
Adhésion Plis	PUNTA PUNTA SYSTEM	Perforation	OUI	EAN Colis	18022650626552



Détails Logistiques

Dimensions Paquet (cm HxTxP)	--	Emballage Paquet	POLYTHENE	Colis par Palette	24
Dimension Colis (cm HxTxP)	50,70x40,10x40,10	Emballage Colis	CARTON	Colis par Couche	6
Dimensions Palette (cm HxTxP)	217,80x120,00x80,00	Certification Palette	EPAL	Couches per Palett	4
Volume Colis (m ³)	0,0815	Construction Palette	--	Demi-palette	NO



This product meets EU GPP criteria, therefore it can be offered in public tenders organized by contracting authorities.



Les données techniques ci-dessus sont issues d'études effectuées sur des articles standard et sont seulement fournies à titre d'informations. Sur demande spécifique nous pouvons vous fournir informations supplémentaires. Les mesures ont été effectuées en respectant les tolérances en vigueur.