



SAVE-DRAP D'EXAMEN MT 68 H 60 1X6

Lenzuol. Carta

C6482S



Détails Techniques

Matière Première	CEL-75	Absorption par immers.%(+/- 10)	400	Nr Formats	200
Nr. Plis	2	Absorption Klemm mm/10(+/-5)	80	Laize Bobine (mt)	68,00
Grammage à Pli (gr/mq)	16,5	Res.Tract.Longit. Sèche N/m(+/-50)	405	Diamètre Bobine	14,70
Couleur	BLANC	Res.Tract.Transv. Sèche N/m(+/-50)	209	Mandrin	STANDARD
Point de blancheur	75	Res.Tract.Longit. Humide N/m(+/-50)	140	Diamètre Mandrin (mm)	39
Méthode de blanchiment	--	Res.Tract.Transv. Humide N/m(+/-50)	73	Bobines à Paquet	1
Traitement WS	OUI	Laize Format (cm)	59,50	Paquets à Carton	6
Gaufrage	MICROGAUFRE'	Longuer Format (cm)	34,00	EAN Paquet	80226506482 12
Adhésion Plis	PUNTA PUNTA SYSTEM	Perforation	OUI	EAN Carton	180226506482 19



Détails Logistiques

Dimensions Paquet (cm HxLxD)	--	Materiél d'Emballage	POLYTHENE	Cartons à Palette	32
Dimensions Carton (cm HxLxD)	60,00x43,50x29,10	Materiél du Carton	CARTON	Cartons à Couche	8
Dimensions Palette (cm HxLxD)	255,00x120,00x87,60	Certification Palette	EPAL	Couche à Palette	4
Volume Carton (m3)	0,0759	Construction Palette	--	Demipalette	No



Les données techniques ci-dessus sont issues d'études effectuées sur des articles standard et sont seulement fournies à titre d'informations. Sur demande spécifique nous pouvons vous fournir informations supplémentaires. Les mesures ont été effectuées en respectant les tolérances en vigueur.

