



V HYDROSOL-ESSUIE MAIN PLIà 170X15

Asc.piegati -V

**C72115**



## Détails Techniques

Matière Première	CELLULOSE 100%	Méthode de blanchissement	ECF	Laize Format (cm)	21,50
Nr Plis	3	Traitement WS	NON	Longuer Format (cm)	22,00
Grammage à Pli (gr/mq)	18,0	Absorption par immers.%(+/- 10)	605	Pliage	V - PLIAGE EN 2
Couleur	BLANC	Absorption Klemm mm/10(+/-5)	110	Pcs à Paquet	170
Point de blancheur	85	Res.Tract.Longit. Sèche N/m(+/-50)	435	Paquets à Carton	15
Gaufrage	LEONIDA	Res.Tract.Transv. Sèche N/m(+/-50)	165	Pcs à Carton	2550
Adhésion Plis	PUNTA PUNTA SYSTEM	Res.Tract.Longit. Humideängs N/m(+/-50)	--	EAN Paquet	8022650721151
		Res.Tract.Transv. Humide N/m(+/-50)	--	EAN Carton	18022650721158



## Détails Logistiques

Dimension Paquet (cm HxLxT)	14,00x,00x,00	MateriéI d'emballage	POLYTHENE	Cartons à Palette	40
Dimension Carton (cm HxLxT)	22,70x57,40x39,90	MateriéI Carton	CARTON	Cartons à Couche	4
Dimension Palette (cm HxLxT)	242,00x120,00x80,00	Certification Palette	EPAL	Couches à Palette	10
Volume Carton (qm)	0,0519	Construction Palette	--	Demipalette	No



Les données techniques ci-dessus sont issues d'études effectuées sur des articles standard et sont seulement fournies à titre d'informations. Sur demande spécifique nous pouvons vous fournir informations supplémentaires. Les mesures ont été effectuées en respectant les tolérances en vigueur.